

Verso Vein Cut

بلاط أرضيات وجدران



بورسلان بشكل حجر الترافنتين

هذه المجموعة مستوحاة من الحجر الجيري، وهي صخرة رسوبية تكونت من الرواسب التي استقرت في المياه الحرارية والشلالات. قدمت بنوعين من الرسومات: العروق حين يمكنك رؤية الطبقات، والقطع بالعرض حيث يمكن رؤية القطاع لعروق الطبقات الرسوبية.

الالوان



بسيط



كلاسيك



رصاصي




بسیط

CH01430072 898x898

CH01430066 598x1198






كلاسيك

CH01430067 898x898 ملم




CH01430073 598x1198 ملم





رصاصي

CH01430068	ملم 898x898
CH01430074	ملم 598x1198





السماكة: 9 ملم





البيانات التقنية

المعيار: 14411:2016 UNE/EN
بلاط السيراميك مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من ٠,٥%
البورسلان المعدل .

الرقم المرجعي ل معيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	Grupo BIa / E < 0,5 %	E < 0,5 %
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	> 1300 N	> 2500 N
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	> 35 N/mm²	> 52 N/mm²
EN-ISO 10545 / 6	مقاومة التآكل العميق	< 175 mm³	≤ 139 mm³ Complies with
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	Complies with
EN-ISO 10545 / 12	مقاومة الصقيع	مطلوبة	Complies with
EN-ISO 10545 / 13	المقاومة الكيميائية : الأحماض والقلويات	مبين من قبل الشركة المصنعة	GLA/GHA Complies with
EN-ISO 10545 / 13	المقاومة الكيميائية : منتجات التنظيف المنزلية وأملاح حمامات السباحة	Min. GB	GA
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	Min. Clase 3	Clase 5
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	دقيقة. ٩٥% من البلاط خالي من العيوب	مضمونة
UNE ENV 12633	مقاومة الانزلاق (اختبار بندول)	الفئة الاولى	الفئة الاولى
DIN 51130	الزاوية الحرجة للانزلاق (المنصة المائلة)	R9	طبيعي - R9
DIN 51097	الزاوية الحرجة للانزلاق (المناطق الرطبة للمشي حافي القدمين)	فئة أ – Class A	فئة أ – Class A
UNE EN 13501-1:2002	اختبار رد فعل النار		A1 / A1FL
المركبات العضوية المتطايرة VOC -	لاتطلق العناصر المتطايرة		

تمت المعاينة من قبل إدارة الجودة : LVG CERAMIC SURFACES

standard international ISO 9001
Quality Management International Standard Obtained In 2015.



Green Building Council Membership





Living ceramics
2023

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء. 8001222230

الواتساب. +966112735290

البريد الإلكتروني. customer-care@marketing-home.com

<https://www.ceramichome.com.sa>

