

## البيانات التقنية

No. 004CPR-PR/11-4-2013  
بلاط السيراميك مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من ٠,٥%  
البورسلان المعدل .  
بورسلان مزجج

إسم الصنف : **VOLCANO**  
الألوان و المقاسات :

|            |              |             |
|------------|--------------|-------------|
| CHW1080235 | 600x1200 ملم | VOLCANO ASH |
|------------|--------------|-------------|

## السماعة : 9 ملم

| الرقم المرجعي لمعيار الاختبار | الخصائص  | القيمة المطلوبة                     | القيمة المدققة            |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------|
| EN-ISO 10545 / 3              | إمتصاص الماء   | Grupo BIa / E < 0,5 %               | E < 0,5 %                 |
| EN-ISO 10545 / 4              | قوة التحطم   | > 1300 N                            | > 2500 N                  |
| EN-ISO 10545 / 4              | قوة الانثناء   | > 35 N/mm <sup>2</sup>              | > 52 N/mm <sup>2</sup>    |
| UNE EN ISO 10545-12           | مئة: دورة التجميد والذوبان                                   | مطابق للمواصفات والمقاييس           | مطابق للمواصفات والمقاييس |
| EN-ISO 10545 / 11             | مقاومة التشقق  | مطلوبة                              | مطابق للمواصفات والمقاييس |
| UNE EN 67-101-92              | صلابة الخدش حسب الموس  | المستوى 6 - Class 6                 | المستوى 6 - Class 6       |
| UNE EN ISO 10545-8            | التمدد الحراري الخطي بين ٢٠ درجة إلى ١٠٠ درجة مئوية          | مبين من قبل الشركة المصنعة          | < 9*10 <sup>-6</sup> / °C |
|                               | التصنيف الجمالي واختلافات الظل                               | V.3                                 | V.3                       |
| EN-ISO 10545 / 14             | مقاومة البقع   | Min. Class 3                        | مطابق مع المواصفات        |
| EN-ISO 10545 / 2              | جودة السطح   | دقيقة. ٩٥٪ من البلاط خالي من العيوب | مضمونة                    |
| UNE 41901 EX                  | مقاومة الانزلاق  | الفئة الاولى                        | مقاوم للانزلاق            |
| DIN 51130                     | الزاوية الحرجة للانزلاق (المنصة المائلة)                     | R9                                  | R9                        |
| DIN 51097                     | الزاوية الحرجة للانزلاق (المناطق الرطبة للمشبي حافي القدمين) | فئة أ - Class A                     | فئة أ - Class A           |
| UNE EN 13501-1:2002           | اختبار رد فعل النار  | A1 / A1FL                           | A1 / A1FL                 |
| UNE EN ISO 10545-13           | مقاومة الاحماض عالية التركيز                                 | Pencil                              | Minimum HB                |

تم الفحص من قبل إدارة الجودة - دي سي - الاسطح الخزفية

certificated IQNT management system



AENOR ISO 14001 environmental management



AENOR ISO 9001 registered company



CE Marking: 004CPR-PR/11-4-2013

