

البيانات التقنية

بروفایل المنيوم للمساعدة على مقاومة الانزلاق

الرقم المرجعي : AR726 - Am709

السماكة : ± 1 ملم

المقاسات : 12x17x2500 ملم

(قد تكون هناك إختلافات طفيفة في المقاسات)

فضي مطفي	Am709 Aluminum Silver Matt 17 X 2500	CH01370027
----------	--------------------------------------	------------

المعيار	الوصف
2500 ملم	الطول
17 ملم	العرض
± 1 ملم	السماكة
المنيوم	المادة
UNE 23-727-90	مقاومة الاحتراق
EN 12373-1	المظهر و اللون
ممتاز	الثبات و الخفة

طريقة التركيب :

- يتم تطبيقه على نطاق واسع لتثبيت زجاج الدش من البلاط، أو الحجر، والخشب المصفيح، والألواح والمواد الديكورية .
- قم بقص البروفایل إلى الطول المطلوب ثم قم بوضع المادة اللاصقة على الدعامة حيث سيتم وضع البروفایل .
- قم بإزالة أي بقايا من الزيوت والدهون والأوساخ بعناية من على السطح الذي سيتم وضع المقطع فيه .
- ضع المادة اللاصقة على السطح .
- اضغط على بروفایل الالمنيوم على المادة اللاصقة، واضغط عليه دون أن تضرب .
- ضع المادة اللاصقة على الجزء الخلفي من البلاط، ثم ضع البلاط على الباب والجدار ومحاذاتها مع المظهر الجانبي مع ترك بمقدار ٢ مم بين الفواصل .
- املأ الفواصل بين السطح والبلاط في مادة التروبية. ثم قم بإزالة جميع بقايا التروبية من على السطح بالفور.

التنظيف والصيانة:

يجب تنظيف المنتج بشكل دوري باستخدام ممسحة ناعمة. إذا كنت تستخدم منظفًا سائلًا محايدًا، فيجب عليك ذلك اشطف الملف بالماء البارد وجففه لإزالة الرطوبة الزائدة. للقدارة المستمرة يمكن إزالتها باستخدام مواد تنظيف معتمدة تحتوي على مواد كاشطة خفيفة أو شبكة مغطاة بمسحوق مصقول حيادي. الصوف الفولاذي، والمنظفات الكاشطة، والمنتجات الحامضية، وكذلك الأحماض القوية (الهيدروكلوريك والبيركلوريك) أو القواعد القوية (الصودا الكاوية أو الأمونيا) أو المحاليل الغازية لا ينصح بها. لا ينصح باستخدام حمض الستريك لأنه يذيب الطبقة الواقية لسطح الألومنيوم. الشموع أو الغازلين أو اللانولين أو المواد المماثلة ليست مناسبة. المذيبات التي تحتوي على الهالوكانات (الإيثر الهيدروفلوري والمذيبات الكلورية) ويجب عدم استخدام مسرعات المعالجة المحتوية على الكلوريدات المستخدمة (استخدم مسرعات خاصة خالية من الكلوريدات).

تم الفحص من قبل إدارة الجودة .

occupational health and safety
GB/T45001-2020/ISO 45001:2018

Quality Management System ISO 9001

