

البيانات التقنية

CPag303 Year 23

بلاط السيراميك مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من ٠,٥%
البورسلان المعدل

اسم الصنف : D-Line Bla

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	$0, \% \leq E \leq 3\%$	$E < 0,5\%$
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	$\geq 1100 \text{ N}$	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	$\geq 23 \text{ N/mm}^2$	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$
UNE EN ISO 10545-12	متانة؛ دورة التجميد والذوبان	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
ISO 10545-7	مقاومة التآكل السطحي	1-5	مستوى 4
UNE EN ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي 20° to 100°C	مطلوبة	6,6-10-6/°C
التصنيف الجمالي واختلافات الظل			
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	اقل مستوى (3) Min. class 3	مستوى (5) class 5
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE-ENV 12633:2003	مقاومة الانزلاق	-	C1
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الاحماض عليـة التركيز	اقل مستوى (ب) Min. B	A/LA/HA

رمز المنتج	اسم المنتج	الزاوية الحرجة للانزلاق
CH01420463	AUREUS 60X120 بورسلان إسباني	R9
CH01420462	DENARIUS 60X120 بورسلان إسباني	R9