

البيانات التقنية

G463R - G413R - G413R - G463R

بلاط السيراميك مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من ٠,٥%
البورسلان المعدل

اسم الصنف : **GRUPO Bla**

رمز المنتج	اسم المنتج	الزاوية المرحجة للإزلاق
CH014100118	ROMA STONE SOMKE SATIN 60X120 بورسلان إسباني	R9
CH014100119	ROMA STONE SOMKE SATIN 100X100 بورسلان إسباني	R9
CH014100120	ROMA STONE GRAPHITE SATIN 100X100 بورسلان إسباني	R9
CH01890026	ROMA STONE GRAPHITE SATIN 60X120 بورسلان إسباني	R9

الرقم المرحعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	0, % ≤ E ≤ 3%	E < 0,5%
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	≥ 1100 N	≥ 1300 N
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	≥ 23 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²
UNE EN ISO 10545-12	مئاتة؛ دورة التجميد والذوبان	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
ISO 10545-7	مقاومة التآكل السطحي	1 - 5	يعتمد على حسب النوع
التصنيف الجمالي واختلافات الظل			
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	اقل مستوى (٣) Min. class 3	مستوى (٥) Class 5
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الاحماض عالية التركيز	اقل مستوى (ل ب) Min. LB	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-13	المواد الكيميائية المنزلية وأملح حمامات السباحة	اقل مستوى (ب) Min. B	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-13	تركيز منخفض من القلويات	اقل مستوى (ل ب) Min. LB	مطابق للمواصفات والمقاييس