

البيانات التقنية

Ref : TDS - GRUPO BIII

بلاط سيراميك مضغوط وجاف امتصاص الماء من ١٠% - ٩%

اسم الصنف : **SALOU**

اسم المنتج	رمز المنتج
Salou White 7.5 X 22.5 سيراميك اسباني	CH01450358
Salou Grafito 7.5 X 22.5 سيراميك اسباني	CH01450359
Salou Bone 7.5 X 22.5 سيراميك اسباني	CH01450360
Salou Pearl 7.5 X 22.5 سيراميك اسباني	CH01450361
Salou Blue 7.5 X 22.5 سيراميك اسباني	CH01450362
Salou Grey 7.5 X 22.5 سيراميك اسباني	CH01450363
Salou Cobalt 7.5 X 22.5 سيراميك اسباني	CH01450364
Salou Black 7.5 X 22.5 سيراميك اسباني	CH01450365
Salou Beige 7.5 X 22.5 سيراميك اسباني	CH01450366
Salou Taupe 7.5 X 22.5 سيراميك اسباني	CH01450367

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	$\geq 0,5\%$	$E < 0,5\%$
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	$e \geq 7,5 \text{ mm: } \geq 600N$ $e < 7,5 \text{ mm: } \geq 200N$	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	$e \geq 7,5 \text{ mm: Min. } 15 \text{ N/mm}^2$ $e < 7,5 \text{ mm: Min. } 12 \text{ N/mm}^2$	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي	مطلوبة	5,3x10 ⁻⁶ (K ⁻¹)
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	أقل مستوى (٣) Min. class 3	مستوى (٥) Class 5
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	Length and width $\pm 0,5\%$ / $\pm 2,0\text{mm}$ Rectangularity $\pm 0,5\%$ ($\pm 2\text{mm}$) Straightness of sides $\pm 0,3\%$ / $\pm 1,5\text{mm}$ Surfaces flatness $\pm 0,5\%$ ($\pm 2\text{mm}$) Thickness $\pm 10\%$ / $\pm 0,5\text{mm}$	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الأحماض عالية التركيز	أقل مستوى (ب) Min. B	A/LA