

البيانات التقنية

Ref : TDS - GRUPO BIII

بلاط سيراميك مضغوط وجاف امتصاص الماء من ٩ - ١٠ %

اسم الصنف : Marquina - Alba

اسم المنتج	رمز المنتج
Alba 7,5 X 22,5 سيراميك اسباني	CH01450356
Marquina 7,5 X 22,5 سيراميك اسباني	CH01450357

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	$\geq 0,5\%$	$E < 0,5\%$
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	$e \geq 7,5 \text{ mm} : \geq 600N$ $e < 7,5 \text{ mm} : \geq 200N$	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	$e \geq 7,5 \text{ mm} : \text{Min. } 15 \text{ N/mm}^2$ $e < 7,5 \text{ mm} : \text{Min. } 12 \text{ N/mm}^2$	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي	مطلوبة	$5,3 \times 10^{-4} (K^{-1})$
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	اقل مستوى (٣) Min. class 3	مستوى (٥) Class 5
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	Length and width $\pm 0,5\%$ / $\pm 2,0\text{mm}$ Rectangularity $\pm 0,5\%$ ($\pm 2\text{mm}$) Straightness of sides $\pm 0,3\%$ / $\pm 1,5\text{mm}$ Surfaces flatness $\pm 0,5\%$ ($\pm 2\text{mm}$) Thickness $\pm 10\%$ / $\pm 0,5\text{mm}$	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الأحماض عالية التركيز	اقل مستوى (ب) Min. B	A/LA