

البيانات التقنية

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من 0,0%

اسم الصنف : **Kainos**

119.2 X 59.5 Kainos Bone Rect بورسلان اسباني	CH01200493
119.2 X 59.5 Kainos Grey Rect بورسلان اسباني	CH01200494
59.5X59.5 KAINOS GREY RECT SILK MHG بورسلان اسباني	CH01200741
59.5X59.5 KAINOS MOON RECT SILK MHG بورسلان اسباني	CH01200742
59.5 X 29.5 Kainos Grey Reet بورسلان إسباني	CH01660041
59.5 X 29.5 Kainos Bone Reet بورسلان إسباني	CH01660043
59.5 X 29.5 Kainos Shadow Reet بورسلان إسباني	CH01660046

القيمة المحددة	القيمة المطلوبة	الخصائص	الرقم المرجعي لمعيار الاختبار
±0.6% ±2.0 mm	مطلوبه	الطول والعرض	EN-ISO 10545 / 2
±5% ±0.5 mm	مطلوبه	السمك	EN-ISO 10545 / 2
0.5% ±1.5 mm	مطلوبه	القوة الجانبية	EN-ISO 10545 / 2
0.5% ; - 2.0%	مطلوبه	مستطيله	EN-ISO 10545 / 2
0.5% ; - 2.0%	مطلوبه	كفاءه السطح	EN-ISO 10545 / 2
E> 7.5 ≥1300N E< 7.5 ≥700N	مطلوبه	قوه التحطيم	EN-ISO 10545 / 4
35 N/mm ²	مطلوبه	قوه الانحناء	EN-ISO 10545 / 4
Min 175 mm ³	مطلوبه	مقاومة التاكل العميق للسطح	EN-ISO 10545 / 6
مطابق للمواصفات والمقياس	مطلوبه	مقاومة الصدمات الحرارية	UNE - EN - ISO 10545-9
مطابق للمواصفات والمقياس	مطلوبه	متانه: دوره للتجميد والذوبان	UNE EN ISO 10545-12
مطابق للمواصفات والمقياس	مطلوبه	مقاومة التشقق	EN-ISO 10545 / 11
≥ 3	مطلوبه	مقاومة البقع	EN-ISO 10545 / 14
GHA-UHA/GHB	أقل مستوى (ل ب) Min. LB	مقاومة التركيز العالى للأصوات	UNE EN ISO 10545-13

تم الفحص من قبل إدارة الجودة - الاسطح الخزفية

DAPconstrucción ®



VOC A+ Certification



CE Marking



ISO 9001:2015 Certification

