

البيانات التقنية

Ref : TDS - GRUPO BIII

بلاط سيراميك مضغوط وجاف امتصاص الماء من ١٠% - ٩%

اسم الصنف : **ASPEN**

اسم المنتج	رمز المنتج
Aspen White 7.5 X 22.5 سيراميك اسباني	CH01450378
Aspen Natural 7.5 X 22.5 سيراميك اسباني	CH01450379
Aspen Decor White 7.5 X 22.5 سيراميك اسباني	CH01450380
Aspen Decor Natural 7.5 X 22.5 سيراميك اسباني	CH01450381
Aspen Ivory 7.5 X 22.5 سيراميك اسباني	CH01450382
Aspen Beige 7.5 X 22.5 سيراميك اسباني	CH01450383
Aspen Decor Ivory 7.5 X 22.5 سيراميك اسباني	CH01450384
Aspen Decor Beige 7.5 X 22.5 سيراميك اسباني	CH01450385

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	E>10% - min 9%	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	e≥7,5 mm: ≥600N e<7,5 mm: ≥200N	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	e≥7,5 mm: Min. 15 N/mm ² e<7,5 mm: Min. 12 N/mm ²	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي	مطلوبة	5,3x10 ⁻⁶ (K ⁻¹)
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	أقل مستوى (٣) Min. class 3	مستوى (٥) Class 5
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	Length and width ±0,5% / ±2,0mm Rectangularity ±0,5% (±2mm) Straightness of sides ±0,3% / ±1,5mm Surfaces flatness ±0,5% (±2mm) Thickness ±10% / ±0,5mm	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الأحماض عالية التركيز	أقل مستوى (ب) Min. B	A/LA