

Mayolica
AZULEJOS



منزل
السيراميك

PROVENZA

بلاط صغير

الفهرس

Provenza	1
01 - الألوان والأبعاد	
02 - عن المجموعة	
03 - التطبيقات	
04 - التطبيقات	
البيانات التقنية	2
05 - البيانات التقنية	

الرموز

ترية بيضاء	PB
بلاط جدران	
مطفي	MAT

Provenza

7.5 x 22.5 cm



CH01450436





Provenza

بلاط جدران صمم بتصميم ريفي ذو تشطيب قديم يجسد الصفات الرائعة للبلاط المصنوع يدويًا من الأيام الماضية عندما تم إنتاج الزجاج غير المستوي نتيجة لتقلب درجات الحرارة في الأفران التقليدية. يعطي المظهر التقليدي في التصميمات الداخلية، فإن هذه المجموعة من البلاط تثبت شعبيته باستمرار. تمت تسميتها على أساس شكلها، ولكن يشار إليها أيضًا باسم بلاط المترو، وهي مستوحاة من بلاط الجدران الفيكتوري الأصلي الذي انتشر في المطابخ والشرفات بسبب متانتها وقدرتها على تحمل الظروف.





البيانات التقنية

Ref : TDS - GRUPO BIII

بلاط سيراميك مضغوط وجاف امتصاص الماء من ٩% - ١٠%

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المدققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	E>10% - min 9%	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	e≥7,5 mm: ≥600N e<7,5 mm: ≥200N	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	e≥7,5 mm: Min. 15 N/mm ² e<7,5 mm: Min. 12 N/mm ²	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي	مطلوبة	5,3x10 ⁻⁶ (k-:o
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	اقل مستوى (٣) Min. class 3	مستوى (٥) Class 5
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	Length and width ±0,5% / ±2,0mm Rectangularity ±0,5% (±2mm) Straightness of sides ±0,3% / ±1,5mm Surfaces flatness ±0,5% (±2mm) Thickness ±10% / ±0,5mm	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الاحماض عالية التركيز	اقل مستوى (ب) Min. B	A/LA



Mayolica
AZULEJOS

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء: 8001222230
الواتساب: +966112735290
البريد الإلكتروني: customer-care@marketing-home.com

<https://www.ceramichome.com.sa>