

## البيانات التقنية

Ref : TDS - GRUPO BIII

بلاط سيراميك مضغوط وجاف امتصاص الماء من ٩% - ١٠%

اسم الصنف : Sevilla

رمز المنتج	اسم المنتج
CH01450396	Sevilla Grey 7.5 X 22.5 سيراميك اسباني
CH01450398	Sevilla Black 7.5 X 22.5 سيراميك اسباني
CH01450395	Sevilla Pearl 7.5 X 22.5 سيراميك اسباني
CH01450394	Sevilla Blue 7.5 X 22.5 سيراميك اسباني
CH01450448	Sevilla Pink 7.5 X 22.5 سيراميك اسباني
CH01450391	Sevilla White 7.5 X 22.5 سيراميك اسباني
CH01450397	Sevilla Cobalt 7.5 X 22.5 سيراميك اسباني
CH01450392	Sevilla Bone 7.5 X 22.5 سيراميك اسباني
CH01450400	Sevilla Taupe 7.5 X 22.5 سيراميك اسباني
CH01450393	Sevilla Grafito 7.5 X 22.5 سيراميك اسباني
CH01450399	Sevilla Beige 7.5 X 22.5 سيراميك اسباني

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	E>10% - min 9%	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	e≥7,5 mm: ≥600N e<7,5 mm: ≥200N	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	e≥7,5 mm: Min. 15 N/mm <sup>2</sup> e<7,5 mm: Min. 12 N/mm <sup>2</sup>	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي	مطلوبة	5,3x10 <sup>-6</sup> (k-:o
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	أقل مستوى ( ٣ ) Min. class 3	مستوى ( ٥ ) Class 5
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	Length and width ±0,5% / ±2,0mm Rectangularity ±0,5% (±2mm) Straightness of sides ±0,3% / ±1,5mm Surfaces flatness ±0,5% (±2mm) Thickness ±10% / ±0,5mm	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الأحماض عالية التركيز	أقل مستوى ( ب ) Min. B	A/LA