

البيانات التقنية

Ref : TDS - GRUPO 20 x 20

بلاط بورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء أقل من 0,0 %

اسم الصنف : Alba - Marquina

اسم المنتج	رمز المنتج
Alba Porcel 20 X 20 بورسلان اسباني	CH01450422
Marquina 20 X 20 بورسلان اسباني	CH01450423

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	$\geq 0,5\%$	$E < 0,5\%$
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	$\geq 1300N$	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	$e \geq 7,5 \text{ mm}$ $Media \geq 35 \text{ N/mm}^2 \text{ Min} \geq 32 \text{ N/mm}^2$	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي	مطلوبة	$5,7 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	أقل مستوى (٣) Min. class 3	مستوى (٥) Class 5
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	Work size $\pm 0,9\text{mm}$ Straightness of sides $\pm 0,8\text{mm}$ Rectangularity $\pm 0,8\text{mm}$ Edge curvature $\pm 0,8\text{mm}$ Centre curvature $\pm 0,8\text{mm}$ Warpage $\pm 0,8\text{mm}$ Thickness $\pm 0,5\text{mm}$	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الأحماض عالية التركيز	أقل مستوى (ب) Min. B	A/LA