

البيانات التقنية

Ref : TDS - GRUPO 20 x 20

بلاط بورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء أقل من 0,0 %

اسم الصنف : **Artwood**

اسم المنتج	رمز المنتج
Artwood 01 20 X 20 بورسلان اسباني	CH01450418
Artwood 02 20 X 20 بورسلان اسباني	CH01450419
Artwood 03 20 X 20 بورسلان اسباني	CH01450420

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	≥0,5%	E < 0,5%
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	≥1300N	متطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	e ≥ 7,5 mm Media ≥ 35 N/mm ² Min ≥ 32 N/mm ²	متطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	متطابق للمواصفات والمقاييس
ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	متطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي	مطلوبة	5,7 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	اقل مستوى (٣) Min. class 3	مستوى (٥) Class 5
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	Work size ±0,9mm Straightness of sides ±0,8mm Rectangularity ±0,8mm Edge curvature ±0,8mm Centre curvature ±0,8mm Warpage ±0,8mm Thickness ±0,5mm	متطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الاحماض عالية التركيز	اقل مستوى (ب) Min. B	A/LA