

البيانات التقنية

Ref : TDS - GRUPO BIII

بلاط بورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من ٠,٠٠٪

اسم الصنف : **CALPE**

اسم المنتج	رمز المنتج
Calpe White 5 X 15 بورسلان اسباني	CH01450554
Calpe Sky 5 X 15 بورسلان اسباني	CH01450555
Calpe Olive 5 X 15 بورسلان اسباني	CH01450556
Calpe Greige 5 X 15 بورسلان اسباني	CH01450557
Calpe Green 5 X 15 بورسلان اسباني	CH01450558
Calpe Blue 5 X 15 بورسلان اسباني	CH01450559

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	≥0,5%	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	≥700N	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	Media ≥ 35 N/mm ² Min ≥ 32 N/mm ² E < 7,5 mm	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 12	مقاومة الصقيع	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي	مطلوبة	5,9 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	اقل مستوى (٣)	مستوى (٥)
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	Length and width ±0,6% (±2mm) Rectangularity ±0,5% (±2mm) Straightness of sides ±0,5% (±1,5mm) Surfaces flatness ±0,5% (±2mm) Thickness ±0,5% (±0,5mm)	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الاحماض عالية التركيز	اقل مستوى (ب) Min. B	A/LA