

Mayolica
AZULEJOS



منزل
السيراميك

DENIA

بلاط صغير

الرموز

بورسلان



بلاط أرضيات



بلاط جدران



مطفي



الفهرس

Denia

1

01 - الألوان والأبعاد

02 - عن المجموعة

03 - التطبيقات

04 - التطبيقات

05 - التطبيقات

البيانات التقنية


2

06 - البيانات التقنية




5 x 10 cm

Denia




White




Pearl




Moka



Sky



Blue



Graphite




Denia

تخلق هذه المجموعة من بلاط البورسلين للجدران والأرضيات نمطًا جميلًا وجذابًا عند وضعه في الأماكن الداخلية أو الخارجية. ستضيف درجات اللون الهادئة جوًا هادئًا على المنزل، بينما سيثير النمط الممتع إبداعك. قم بإنشاء أرضية معاصرة تعكس شخصيتك ببساطتها و أناقتها.



White
CH01450565




Pearl
CH01450563



Moka
CH01450562




Graphite
CH01450561





Sky

CH01450564



Blue
CH01450560



البيانات التقنية

Ref : TDS - GRUPO BIII

بلاط بورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من ٠,٠٥%

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المدققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	≥0,5%	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	≥700N	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	Media ≥ 35 N/mm ² Min ≥ 32 N/mm ² E < 7,5 mm	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 12	مقاومة الصقيع	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي	مطلوبة	5,9 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	اقل مستوى (٣)	مستوى (٥)
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	Length and width ±0,6% (±2mm) Rectangularity ±0,5% (±2mm) Straightness of sides ±0,5% (±1,5mm) Surfaces flatness ±0,5% (±2mm) Thickness ±0,5% (±0,5mm)	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الاحماض عالية التركيز	اقل مستوى (ب) Min. B	A/LA



Mayolica
AZULEJOS

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء: 8001222230

الواتساب: +966112735290

البريد الإلكتروني: customer-care@marketing-home.com

<https://www.ceramichome.com.sa>