

البيانات التقنية

Ref : Características tecni 7.5X30PB

بلاط سيراميك مضغوط وجاف امتصاص الماء أكثر من ١٠٪

اسم الصنف : EMOTION

اسم المنتج	رمز المنتج
EMOTION TEAL 7.5X30 سيراميك اسباني	CH01450513
EMOTION ARTIC 7.5X30 سيراميك اسباني	CH01450514
EMOTION VISON 7.5X30 سيراميك اسباني	CH01450515
EMOTION GREY 7.5X30 سيراميك اسباني	CH01450516
EMOTION WHITE 7.5X30 سيراميك اسباني	CH01450517

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	≥10%	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	e≥7,5 mm: ≥600N e<7,5 mm: ≥200N	960N
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	e≥7,5 mm: Min. 15 N/mm ² e<7,5 mm: Min. 12 N/mm ²	24 N/mm ²
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي	مطلوبة	5,3x10 ⁻⁶ (-K ⁻¹):-0
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	أقل مستوى (٣) Min. class 3	مستوى (٥) Class 5
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	Length and width ±0,5% / ±2,0mm Rectangularity ±0,5% (±2mm) Straightness of sides ±0,3% / ±1,5mm Surfaces flatness ±0,5% (±2mm) Thickness ±10% / ±0,5mm	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الانحماض عالية التركيز	أقل مستوى (ب) Min. B	A/LA