

منزل المكاميك السيراميك بلاط صغير

ASTON









ASTON


مزيـج متناسـق مـن الالــوان المختلفـة، هــو التناغــم المثالـي فــي حائطــك حيــث يمكنــك رؤيــة أنقــى الاشــكال الديكوريــة. تمــزج هــذه المجموعــة السيراميك بين النظافة والحداثة







Grey CH01660263

PINK CH01660277



ARTIC CH01660265





AQUA CH01660264

البيانات التقنية

Ref: Caracteristicas tecni 7.5X30PB

بلاط سيراميك مضغوط وجاف امتصاص الماء أكثر من 1٠٪

القيمة المحققة	القيمة المطلوبة	الخصائص	الرقم المرجعي لمعيار الاختبار
مطابق للمواصفات والمقايس	≥10%	إمتصاص الماء	EN-ISO 10545 / 3
960N	e≥7,5 mm: ≥600N e<7,5 mm: ≥200N	قوة التحطم	EN-ISO 10545 / 4
24 N/mm²	e≥7,5 mm: Min. 15 N/mm² e<7,5 mm: Min. 12 N/mm²	قوة الانحناء	EN-ISO 10545 / 4
مطابق للمواصفات والمقايس	مطلوبة	مقاومة التشقق	EN-ISO 10545 / 11
مطابق للمواصفات والمقايس	مطلوبة	مقاومة الصدمات الحرارية	ISO 10545-9
5,3x10^(-6) -(K^(-1) :o	مطلوبة	التمدد الحراري الخطي	UNE EN ISO 10545-8
مستوی (۵) Class 5	اقل مستوی (۳) Min. class 3	مقاومة البقع	EN-ISO 10545 / 14
مطابق للمواصفات والمقايس	Length and width ±0,5% / ±2,0mm Rectangularity ±0,5% (±2mm) Straightness of sides ±0,3% / ±1,5mm Surfaces flatness ±0,5% (±2mm) Thickness ±10% / ±0,5mm	جودة السطح	EN-ISO 10545 / 2
A/LA	اقل مستوی (ب) Min. B	مقاومة الاحماض عالية التركيز	UNE EN ISO 10545-13



المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء. 8001222230 الواتساب. 966112735290 البريد الالكتروني. customer-care@marketing-home.com

https://www.ceramichome.com.sa