

البيانات التقنية

Ref : TDS - GRUPO BIII

بلاط بورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من ٠,٠٪

اسم الصنف : **GANDIA**

اسم المنتج	رمز المنتج
GANDIA DARK 5 X 15 بورسلان اسباني	CH01450590
GANDIA MEDIUM 5 X 15 بورسلان اسباني	CH01450599

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	≥0,5%	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	≥700N	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	Media ≥ 35 N/mm ² Min ≥ 32 N/mm ² E < 7,5 mm	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 12	مقاومة الصقيع	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي	مطلوبة	5,9 x 10-6 °C-1
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	اقل مستوى (٣)	مستوى (٥)
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	Length and width ±0,5% / ±2,0mm Rectangularity ±0,5% (±2mm) Straightness of sides ±0,3% / ±1,5mm Surfaces flatness ±0,5% (±2mm) Thickness ±5% / ±0,5mm	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الاحماض عالية التركيز	اقل مستوى (ب) Min. B	A/LA