

البيانات التقنية

Ref : Características tecni 7.5X30PB

بلاط سيراميك مضغوط وجاف امتصاص الماء أكثر من ١٠٪

اسم الصنف : **ALPES**

| اسم المنتج                           | رمز المنتج |
|--------------------------------------|------------|
| Alpes Beige 7.5X30<br>سيراميك اسباني | CH01450539 |
| Alpes Grey 7.5X30<br>سيراميك اسباني  | CH01450540 |

| الرقم المرجعي لمعيار الاختبار | الخصائص                      | القيمة المطلوبة                                                                                                                                                     | القيمة المحققة                              |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| EN-ISO 10545 / 3              | إمتصاص الماء                 | ≥10%                                                                                                                                                                | مطابق للمواصفات والمقاييس                   |
| EN-ISO 10545 / 4              | قوة التحطم                   | e≥7,5 mm: ≥600N<br>e<7,5 mm: ≥200N                                                                                                                                  | 960N                                        |
| EN-ISO 10545 / 4              | قوة الانحناء                 | e≥7,5 mm: Min. 15 N/mm²<br>e<7,5 mm: Min. 12 N/mm²                                                                                                                  | 24 N/mm²                                    |
| EN-ISO 10545 / 11             | مقاومة التشقق                | مطلوبة                                                                                                                                                              | مطابق للمواصفات والمقاييس                   |
| ISO 10545-9                   | مقاومة الصدمات الحرارية      | مطلوبة                                                                                                                                                              | مطابق للمواصفات والمقاييس                   |
| UNE EN ISO 10545-8            | التمدد الحراري الخطي         | مطلوبة                                                                                                                                                              | 5,3x10 <sup>-6</sup> (-K <sup>-1</sup> ):-o |
| EN-ISO 10545 / 14             | مقاومة البقع                 | اقل مستوى ( ٣ )<br>Min. class 3                                                                                                                                     | مستوى ( ٥ )<br>Class 5                      |
| EN-ISO 10545 / 2              | جودة السطح                   | Length and width ±0,5% / ±2,0mm<br>Rectangularity ±0,5% (±2mm)<br>Straightness of sides ±0,3% / ±1,5mm<br>Surfaces flatness ±0,5% (±2mm)<br>Thickness ±10% / ±0,5mm | مطابق للمواصفات والمقاييس                   |
| UNE EN ISO 10545-13           | مقاومة الأحماض عالية التركيز | اقل مستوى ( ب )<br>Min. B                                                                                                                                           | A/LA                                        |