

البيانات التقنية

Ref : Coliseum - Data Sheet

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من ٠,٠٪

اسم الصنف : COLISEUM

75 X 75 Coliseum Cream Silk	بورسلان إسباني	CH01200522
75 X 75 Coliseum Bone Silk	بورسلان إسباني	CH01200528
119.2 X 59.5 Coliseum Cream Mhg Rect	بورسلان إسباني	CH01200594
119.2 X 59.5 Coliseum Mhg Bone Rect	بورسلان إسباني	CH01200595

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 2	الطول والعرض	مطلوبة	±0.6% ±2.0 mm
EN-ISO 10545 / 2	السماكة	مطلوبة	±5% ±0.5 mm
EN-ISO 10545 / 2	القوة الجانبية	مطلوبة	0.5% ±1.5 mm
EN-ISO 10545 / 2	مستطيلة	مطلوبة	0.5% ; - 2.0%
EN-ISO 10545 / 2	لياقة السطح	مطلوبة	0.5% ; - 2.0%
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	مطلوبة	E> 7.5 ≥1300N E< 7.5 ≥700N
EN-ISO 10545 / 4	عوامل التمزق	مطلوبة	35 N/mm ²
EN-ISO 10545 / 6	مقاومة التآكل العميق للسطح	مطلوبة	Min 175 mm ³
UNE - EN - ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-12	متانة: دورة التجميد والذوبان	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	مطلوبة	≥ 3
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة التركيز العالي للأحماض	أقل مستوى (ل ب) Min. LB	GHA-UHA/GHB (Ecco) GLA-ULA/GLB (Ecco)

تم الفحص من قبل إدارة الجودة - الاسطح الخزفية

DAPconstrucción ®



VOC A+ Certification



CE Marking



ISO 9001:2015 Certification

