

البيانات التقنية

Ref : RAGNAR- Data Sheet

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من 0,0 %

اسم الصنف : RAGNAR

29.5X59.5 RAGNAR WHITE RECT MATE	بورسلان اسباني	CH01660316
29.5X59.5 RAGNAR PEARL RECT MATE	بورسلان اسباني	CH01660317
29.5X59.5 RAGNAR GREY RECT MATE	بورسلان اسباني	CH01660318
29.5X59.5 RAGNAR LEIA WHITE RECT MATE	بورسلان اسباني	CH01660319
29.5X59.5 RAGNAR LEIA PEARL RECT MATE	بورسلان اسباني	CH01660320
59.5X119.2 RAGNAR PEARL RECT MATE	بورسلان اسباني	CH01660327
59.5X119.2 RAGNAR WHITE RECT MATE	بورسلان اسباني	CH01660328
59.5X119.2 RAGNAR GREY RECT MATE	بورسلان اسباني	CH01660329

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 2	الطول والعرض	مطلوبة	±0.6% ±2.0 mm
EN-ISO 10545 / 2	السماكة	مطلوبة	±5% ±0.5 mm
EN-ISO 10545 / 2	القوة الجانبية	مطلوبة	0.5% ±1.5 mm
EN-ISO 10545 / 2	مستطيلة	مطلوبة	0.5% ; - 2.0%
EN-ISO 10545 / 2	كفاءة السطح	مطلوبة	0.5% ; - 2.0%
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	مطلوبة	E > 7.5 ≥1300N E < 7.5 ≥700N
EN-ISO 10545 / 4	عوامل التمزق	مطلوبة	35 N/mm ²
EN-ISO 10545 / 6	مقاومة التآكل العميق للسطح	مطلوبة	Min 175 mm ³
UNE - EN - ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-12	متانة: دورة التجميد والذوبان	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	مطلوبة	≥ 3
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة التركيز العالي للأحماض	اقل مستوى (ل ب) Min. LB	GHA-UHA/GHB (Ecco) GLA-ULA/GLB (Ecco)

تم الفحص من قبل إدارة الجودة - الاسطح الخزفية

DAPconstrucción ®



VOC A+ Certification



CE Marking



ISO 9001:2015 Certification

