

البيانات التقنية

Ref : TDS CODICER - Oberon

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من ٠,0%

اسم الصنف : Oberon Modular

المقاسات : 21.5x21.5 - 44x21.5 - 44x44 - 44x66  
السماكة : 10 ملم

|                                                          |                |            |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 21.5X21.5 - 44X21.5 - 44X44 - 44X66 Oberon White Modular | بورسلان إسباني | CH01660188 |
| 21.5X21.5 - 44X21.5 - 44X44 - 44X66 Oberon Sand Modular  | بورسلان إسباني | CH01660189 |
| 21.5X21.5 - 44X21.5 - 44X44 - 44X66 Oberon Stone Modular | بورسلان إسباني | CH01660190 |

| الرقم المرجعي لمعيار الاختبار | الخصائص                       | القيمة المطلوبة        | القيمة المحققة            |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
| EN-ISO 10545 / 3              | إمتصاص الماء                  | 0, % ≤ E ≤ 3%          | E < 0,5%                  |
| EN-ISO 10545 / 4              | قوة التحطم                    | ≥ 1100 N               | ≥ 1300 N                  |
| EN-ISO 10545 / 4              | قوة الانحناء                  | ≥ 23 N/mm <sup>2</sup> | ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>    |
| UNE 67-101-92 (EN 101)        | مقاومة الخدش                  | مطلوبة                 | Mohs 8                    |
| UNE - EN - ISO 10545-9        | مقاومة الصدمات الحرارية       | مطلوبة                 | مطابق للمواصفات والمقاييس |
| UNE EN ISO 10545-12           | متانة: دورة التجميد والذوبان  | مطلوبة                 | مطابق للمواصفات والمقاييس |
| EN-ISO 10545 / 11             | مقاومة التشقق                 | مطلوبة                 | مطابق للمواصفات والمقاييس |
| ISO 10545-7                   | مقاومة التآكل السطحي          | 1-5                    | P.E.I IV<br>P.E.I III     |
| EN-ISO 10545 / 14             | مقاومة البقع                  | اقل مستوى ( ٣ )        | مستوى ( 0 )               |
| UNE EN ISO 10545-13           | مقاومة التركيز العالي للأحماض | اقل مستوى ( ل ب )      | GA/GLA/GHA                |
|                               | الزاوية الحرجة للانزلاق       |                        | R11                       |

تم الفحص من قبل إدارة الجودة - الاسطح الخزفية

Certificated iso 9001



Certificated iso 4001

