

البيانات التقنية

Ref : TDS CODICER - Marmara

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من 0,0%

اسم الصنف : Marmara Modular

المقاسات : 21.5x21.5 - 44x21.5 - 44x44 - 44x66
السماكة : 10 ملم

21.5X21.5 - 44X21.5 - 44X44 - 44X66 Marmara Grey Modular بورسلان إسباني	CH01190165
21.5X21.5 - 44X21.5 - 44X44 - 44X66 Marmara Beige Modular بورسلان إسباني	CH01190166

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	0, % ≤ E ≤ 3%	E < 0,5%
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	≥ 1100 N	≥ 1300 N
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	≥ 23 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²
UNE 67-101-92 (EN 101)	مقاومة الخدش	مطلوبة	Mohs 5
UNE - EN - ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-12	متانة: دورة التجميد والذوبان	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
ISO 10545-7	مقاومة التآكل السطحي	1-5	PEI IV
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	اقل مستوى (3)	مستوى (3)
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة التركيز العالي للأحماض	اقل مستوى (ل ب)	GA/GLA/GHA
	مقاومة الانزلاق		R10

تم الفحص من قبل إدارة الجودة - الاسطح الخزفية

Certificated iso 9001



Certificated iso 4001

