

البيانات التقنية

Ref : NEBULA - Data Sheet

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من ٠,٠٠٥ %

اسم الصنف : NEBULA

المقاسات : 60x120 سم
السماكة : 9 ملم

60X120 .3DSOFT RECT NEBULA COBALT بورسلان إسباني	CH01260673
60X120 .3DSOFT RECT NEBULA CREAM بورسلان إسباني	CH01260674
60X120 .3DSOFT RECT NEBULA SILVER بورسلان إسباني	CH01260675

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 2	الطول والعرض	مطلوبة	$\pm 0,4 \text{ mm}$ $\pm 0,05 \%$
EN-ISO 10545 / 2	السماكة	مطلوبة	$\pm 0,3 \text{ mm}$ $\pm 3,0 \%$
EN-ISO 10545 / 2	القوة الجانبية	مطلوبة	$\pm 0,5 \text{ mm}$ $\pm 0,1 \%$
EN-ISO 10545 / 2	التعادم	مطلوبة	$\pm 0,8 \text{ mm}$ $\pm 0,1 \%$
EN-ISO 10545 / 2	لياقة السطح	مطلوبة	$\pm 1,7 \text{ mm}$ $\pm 0,14\%$
EN-ISO 10545 / 2	الانحناء الجانبي	مطلوبة	$\pm 1,7 \text{ mm}$ $\pm 0,14\%$
EN-ISO 10545 / 2	الحواف المنحرفة	مطلوبة	$\pm 1,7 \text{ mm}$ $\pm 0,14\%$
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	مطلوبة	$\geq 1300\text{N}$
EN-ISO 10545 / 4	عوامل التمزق	مطلوبة	35 N/mm^2
UNE - EN - ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-12	متانة: دورة التجميد والذوبان	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	مطلوبة	CLASS - 5
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة التركيز العالي للأحماض	اقل مستوى (ل ب)	GHB
	الزاوية الحرجة للانزلاق		R9