

Fanal



منزل
السيراميك

PETRA

بلاط جدران وأرضيات



PETRA

تتميز المجموعة بمظهرها الخرساني وملمسها الناعم الذي يعطي الشعور بالدفء والراحة. يمكن استخدام هذا النوع من البلاط في المساحات الداخلية التي تحتاج إلى جو هادئ ومريح، مثل غرف النوم والصالات العائلية. يمكن أيضًا استخدامه في المناطق العامة مثل المداخل لإضفاء لمسة من الأناقة والدفء.

MARFIL

السماعة : 9 ملم



CH01260683
120x120 cm



CH01260684
60x120 cm



GREY

السماكة : 9 ملم



CH01260685
120x120 cm



CH01260686
60x120 cm



البيانات التقنية

Ref : PETRA - Data Sheet

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من ٠,٠ %

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 2	الطول والعرض	مطلوبة	$\pm 0,4 \text{ mm} \pm 0,05 \%$
EN-ISO 10545 / 2	السماكة	مطلوبة	$\pm 0,3 \text{ mm} \pm 3,0 \%$
EN-ISO 10545 / 2	القوة الجانبية	مطلوبة	$\pm 0,5 \text{ mm} \pm 0,1 \%$
EN-ISO 10545 / 2	التعاقد	مطلوبة	$\pm 0,8 \text{ mm} \pm 0,1 \%$
EN-ISO 10545 / 2	لياقة السطح	مطلوبة	$\pm 1,7 \text{ mm} \pm 0,14\%$
EN-ISO 10545 / 2	الانحناء الجانبي	مطلوبة	$\pm 1,7 \text{ mm} \pm 0,14\%$
EN-ISO 10545 / 2	الحواف المنحرفة	مطلوبة	$\pm 1,7 \text{ mm} \pm 0,14\%$
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	مطلوبة	$\geq 1300 \text{ N}$
EN-ISO 10545 / 4	عوامل التمزق	مطلوبة	35 N/mm^2
UNE - EN - ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-12	متانة؛ دورة التجميد والذوبان	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	مطلوبة	CLASS - 5
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة التركيز العالي للأحماض	اقل مستوى (ل ب)	GHB



Fanal

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء. 8001222230
الواتساب. +966112735290
البريد الالكتروني. customer-care@marketing-home.com