

البيانات التقنية

Ref : Evo - Data Sheet

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من ٠,٠ %

اسم الصنف : Evo

المقاسات : 90x90 - 75x75 سم  
السماكة : 9 ملم

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| 90 X 90 Evo Grey Rect بورسلان إسباني         | CH01260014 |
| 75 X 75 Losanga Evo Grey Rect بورسلان إسباني | CH01260020 |

| الرقم المرجعي لمعيار الاختبار | الخصائص                       | القيمة المطلوبة   | القيمة المحققة            |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|
| EN-ISO 10545 / 2              | الطول والعرض                  | مطلوبة            | ± 0,4 mm ± 0,05 %         |
| EN-ISO 10545 / 2              | السماكة                       | مطلوبة            | ± 0,3 mm ± 3,0 %          |
| EN-ISO 10545 / 2              | القوة الجانبية                | مطلوبة            | ± 0,5 mm ± 0,1 %          |
| EN-ISO 10545 / 2              | التعادم                       | مطلوبة            | ± 0,8 mm ± 0,1 %          |
| EN-ISO 10545 / 2              | لياقة السطح                   | مطلوبة            | ± 1,7 mm ± 0,14%          |
| EN-ISO 10545 / 2              | الانحناء الجانبي              | مطلوبة            | ± 1,7 mm ± 0,14%          |
| EN-ISO 10545 / 2              | الحواف المنحرفة               | مطلوبة            | ± 1,7 mm ± 0,14%          |
| EN-ISO 10545 / 4              | قوة التحطم                    | مطلوبة            | ≥1300N                    |
| EN-ISO 10545 / 4              | عوامل التمزق                  | مطلوبة            | 35 N/mm <sup>2</sup>      |
| UNE - EN - ISO 10545-9        | مقاومة الصدمات الحرارية       | مطلوبة            | مطابق للمواصفات والمقاييس |
| UNE EN ISO 10545-12           | متانة؛ دورة التجميد والذوبان  | مطلوبة            | مطابق للمواصفات والمقاييس |
| EN-ISO 10545 / 11             | مقاومة التشقق                 | مطلوبة            | مطابق للمواصفات والمقاييس |
| EN-ISO 10545 / 14             | مقاومة البقع                  | مطلوبة            | CLASS - 5                 |
| UNE EN ISO 10545-13           | مقاومة التركيز العالي للأحماض | اقل مستوى ( ل ب ) | GHB                       |