

Fanal



منزل
السيراميك

EVO

بلاط جدران وأرضيات



 طباعات مختلفة
  إختلاف طفيف في الظل والرسومات
  قص ليزر
  مطفي
  بلاط جدران
  بلاط أرضيات
  بورسلان
  PR

Evo

تتميز هذه المجموعة بلونها الرمادي الأنيق والعصري، مما يعطي المساحة مظهرًا حديثًا وجذابًا. يمكن استخدامها في مختلف المساحات الداخلية والخارجية، مثل الأرضيات والجدران والمطابخ والحمامات. مما يعطي المساحة لمسة فريدة وجمالية ، يعد البلاط الرمادي الإسمنتي خيارًا رائعًا لتحسين مظهر المساحات الداخلية والخارجية، حيث يجمع بين الأناقة والمتانة والعملية.

Evo

الأبعاد : 90x90 سم

السمكة : 9 ملم



CH01260014



Losanga Evo

الأبعاد : 75x75 سم

السمكة : 9 ملم



CH01260020



البيانات التقنية

Ref : Evo - Data Sheet

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من ٠,٠ %

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 2	الطول والعرض	مطلوبة	$\pm 0,4 \text{ mm} \pm 0,05 \%$
EN-ISO 10545 / 2	السماكة	مطلوبة	$\pm 0,3 \text{ mm} \pm 3,0 \%$
EN-ISO 10545 / 2	القوة الجانبية	مطلوبة	$\pm 0,5 \text{ mm} \pm 0,1 \%$
EN-ISO 10545 / 2	التعامد	مطلوبة	$\pm 0,8 \text{ mm} \pm 0,1 \%$
EN-ISO 10545 / 2	لياقة السطح	مطلوبة	$\pm 1,7 \text{ mm} \pm 0,14\%$
EN-ISO 10545 / 2	الانحناء الجانبي	مطلوبة	$\pm 1,7 \text{ mm} \pm 0,14\%$
EN-ISO 10545 / 2	الحواف المنحرفة	مطلوبة	$\pm 1,7 \text{ mm} \pm 0,14\%$
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	مطلوبة	$\geq 1300 \text{ N}$
EN-ISO 10545 / 4	عوامل التمزق	مطلوبة	35 N/mm^2
UNE - EN - ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-12	متانة؛ دورة التجميد والذوبان	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	مطلوبة	CLASS - 5
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة التركيز العالي للأحماض	اقل مستوى (ل ب)	GHB



Fanal

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء. 8001222230
الواتساب. +966112735290
البريد الالكتروني. customer-care@marketing-home.com