

البيانات التقنية

Ref : TDS CODICER - Vinca

بلاط اليورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من 0,0%

اسم الصنف : Vinca Modular

المقاسات : 21.5x21.5 - 44x21.5 - 44x44 - 44x66
السماكة : 10 ملم

21.5X21.5 - 44X21.5 - 44X44 - 44X66 Vinca Modular يورسلان إسباني

CH01190227

القيمة المحققة	القيمة المطلوبة	الخصائص	الرقم المرجعي لمعيار الاختبار
E < 0,5%	0, % ≤ E ≤ 3%	إمتصاص الماء	EN-ISO 10545 / 3
≥1300 N	≥ 1100 N	قوة التحطم	EN-ISO 10545 / 4
≥ 35 N/mm ²	≥ 23 N/mm ²	قوة الانحناء	EN-ISO 10545 / 4
Mohs 5	مطلوبة	مقاومة الخدش	UNE 67-101-92 (EN 101)
مطابق للمواصفات والمقاييس	مطلوبة	مقاومة الصدمات الحرارية	UNE - EN - ISO 10545-9
مطابق للمواصفات والمقاييس	مطلوبة	متانة: دورة التجميد والذوبان	UNE EN ISO 10545-12
مطابق للمواصفات والمقاييس	مطلوبة	مقاومة التشقق	EN-ISO 10545 / 11
PEI IV	1-5	مقاومة التآكل السطحي	ISO 10545-7
مستوى (٣)	اقل مستوى (٣)	مقاومة البقع	EN-ISO 10545 / 14
GA/GLA/GHA	اقل مستوى (ل ب)	مقاومة التركيز العالي للأحماض	UNE EN ISO 10545-13

تم الفحص من قبل إدارة الجودة - الاسطح الخزفية

Certificated iso 9001



Certificated iso 4001

