

البيانات التقنية

Ref : TDS - GRUPO BIII

بلاط بورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من 0,0 %

اسم الصنف : **VELVET**

بورسلان اسباني 5X15 VELVET WHITE	CH01450600
بورسلان اسباني 5X15 VELVET PILLOW WHITE	CH01450601
بورسلان اسباني 5X15 VELVET VISION	CH01450602
بورسلان اسباني 5X15 VELVET PILLOW VISION	CH01450603
بورسلان اسباني 5X15 VELVET GREY	CH01450604
بورسلان اسباني 5X15 VELVET PILLOW GREY	CH01450605
بورسلان اسباني 5X15 VELVET BLACK	CH01450606
بورسلان اسباني 5X15 VELVET PILLOW BLACK	CH01450607

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	≥0,5%	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	≥700N	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	Media ≥ 35 N/mm ² Min ≥ 32 N/mm ² E < 7,5 mm	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 12	مقاومة الصقيع	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي	مطلوبة	5,9 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	اقل مستوى (٣)	مستوى (0)
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	Length and width ±0,5% / ±2,0mm Rectangularity ±0,5% (±2mm) Straightness of sides ±0,3% / ±1,5mm Surfaces flatness ±0,5% (±2mm) Thickness ±5% / ±0,5mm	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الاحماض عالية التركيز	اقل مستوى (ب) Min. B	A/LA