

البيانات التقنية

Ref : Norden - Data Sheet
بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من 0,0 %

اسم الصنف : **Norden**

CH01200703	21,8X84 NORDEN GREY بورسلان اسباني
CH01200704	21,8X84 NORDEN NATURAL بورسلان اسباني
CH01200705	21,8X84 NORDEN NOCE بورسلان اسباني
CH01200706	21,8X84 NORDEN WHITE بورسلان اسباني

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 2	الطول والعرض	مطلوبة	±0.6% ±2.0 mm
EN-ISO 10545 / 2	السماكة	مطلوبة	±5% ±0.5 mm
EN-ISO 10545 / 2	القوة الجانبية	مطلوبة	0.5% ±1.5 mm
EN-ISO 10545 / 2	مستطيلة	مطلوبة	0.5% ; - 2.0%
EN-ISO 10545 / 2	كفاءة السطح	مطلوبة	0.5% ; - 2.0%
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	مطلوبة	E> 7.5 ≥1300N E< 7.5 ≥700N
EN-ISO 10545 / 4	عوامل التمزق	مطلوبة	35 N/mm ²
EN-ISO 10545 / 6	مقاومة التآكل العميق للسطح	مطلوبة	Min 175 mm ³
UNE - EN - ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-12	متانة: دورة التجميد والذوبان	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	مطلوبة	≥ 3
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة التركيز العالي للأحماض	اقل مستوى (ل ب) Min. LB	GHA-UHA/GHB

تم الفحص من قبل إدارة الجودة - الاسطح الخزفية

DAPconstrucción ®



VOC A+ Certification



CE Marking



ISO 9001:2015 Certification

