

البيانات التقنية

Ref : Sales S – Argenta - VIBRANT

بلاط بورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من 0,0 %

اسم الصنف : VIBRANT

7X28 VIBRANT WHITE بورسلان اسباني	CHW1080184
7X28 VIBRANT GREY بورسلان اسباني	CHW1080185
7X28 VIBRANT CREAM بورسلان اسباني	CHW1080186
7X28 VIBRANT BLUE بورسلان اسباني	CHW1080187
7X28 VIBRANT BLACK بورسلان اسباني	CHW1080188
7X28 VIBRANT GREEN بورسلان اسباني	CHW1080189

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	Grupo Bla / E < 0,5 %	E < 0,5 %
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	مطلوبة	> 1100 N
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	مطلوبة	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$
UNE EN ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي بين ٢٠ درجة إلى ١٠٠ درجة مئوية	مبين من قبل الشركة المصنعة	< 9*10-6 / °C
	التصنيف الجمالي واختلافات الظل		V.3
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	Min. class 3	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	٩٠ % من البلاط خالي من العيوب	مضمونة
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الاحماض عالية التركيز	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس

تم الفحص من قبل إدارة الجودة - دي سي - الاسطح الخزفية

certificated IQNT management system



AENOR ISO 14001 environmental management



AENOR ISO 9001 registered company



CE Marking: 004CPR-PR/11-4-2013

