

البيانات التقنية

Ref : Calacatta - Data Sheet

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من 0,0 %

اسم الصنف : Calacatta

المقاسات : 120x120 - 120x60 - 90x90 سم
السماكة : 9 ملم

90 X 90 Calacatta Matt بورسلان إسباني	CH01260637
90 X 90 Calacatta Nplus بورسلان إسباني	CH01260638
120 X 60 Calacatta Gold Nplus بورسلان إسباني	CH01260661
120X120 .CALACATTA NPLUS RECT بورسلان إسباني	CH01260669
120X120 .CALACATTA RECT بورسلان إسباني	CH01260670

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 2	الطول والعرض	مطلوبة	± 0,4 mm ± 0,05 %
EN-ISO 10545 / 2	السماكة	مطلوبة	± 0,3 mm ± 3,0 %
EN-ISO 10545 / 2	القوة الجانبية	مطلوبة	± 0,5 mm ± 0,1 %
EN-ISO 10545 / 2	التعامد	مطلوبة	± 0,8 mm ± 0,1 %
EN-ISO 10545 / 2	لياقة السطح	مطلوبة	± 1,7 mm ± 0,14%
EN-ISO 10545 / 2	الانحناء الجانبي	مطلوبة	± 1,7 mm ± 0,14%
EN-ISO 10545 / 2	الحواف المنحرفة	مطلوبة	± 1,7 mm ± 0,14%
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	مطلوبة	≥1300N
EN-ISO 10545 / 4	عوامل التمزق	مطلوبة	35 N/mm ²
UNE - EN - ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-12	متانة: دورة التجميد والذوبان	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	مطلوبة	CLASS - 5
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة التركيز العالي للأحماض	اقل مستوى (ل ب)	GHB