


mykonos



منزل
السيراميك


ASTOR

بلاط جدران وأرضيات



Astor

مجموعة من بلاط البورسلان أنيقة ومتطورة، ذات عروق دقيقة للغاية تمر عبر القطعة ومدمجة في المادة، فهي بديل للحجر الطبيعي، دون أن تفقد فوائد أو جمال. متوفر بنوعين من التشطيبات لتلبية احتياجات أي مشروع في التبليط و اضاء المسة الخاصة بك




CH01670215
DECOR SQUARE




CH01620087
SAND




CH01670206
GREY




CH01670209
WHITE



CH01620090
SAND RELIEVE



CH01670207
GREY RELIEVE




CH01670210
WHITE RELIEVE




السماكة : 9 ملم


Astor Porcelain



CH01620032
SAND



CH01620031
GREY



CH01620033
WHITE



البيانات التقنية

Ref : WEEBAR@M-UN

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من 0.05%

البورسلان

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المدققة
EN-ISO 10545 / 3	أمتصاص الماء	≥0,5%	E < 0,5%
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	≥ 1300N	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	35 N/mm²	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-7	(PEI): مقاومة تآكل السطح	مطلوبة	4
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي بين ٢٠ درجة إلى ١٠٠ درجة مئوية	مطلوبة	< 9*10-6 / °C
UNE EN ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-12	متانة؛ دورة التجميد – الذوبان صلابة الخدش حسب (MOHS) وزارة الصحة والسلامة المهنية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس

V.2

اختلاف درجات الظل والجمال

EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	Length and width ±0,6% Straightness of sides ±0,5% Surfaces flatness ±0,6% Thickness ±0,5%	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الأحماض عالية التركيز	اقل مستوى (ب)	LB - HB
UNE EN ISO 10545-14	مقاومة التصبغات	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس

السيراميك

EN-ISO 10545 / 3	أمتصاص الماء	مطلوبة	E >10%
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	مطلوبة	≥ 600 N
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	مطلوبة	≥12 N/mm²



mykonos

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء. 8001222230

الواتساب. +966112735290

البريد الإلكتروني. customer-care@marketing-home.com