

البيانات التقنية

Ref : WEEBAR@M-UN

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من 0.05%

اسم الصنف: Astor

90 X 30 ASTOR SAND RELIEVE سيراميك اسباني	CH01670213	90 X 30 ASTOR GREY سيراميك اسباني	CH01670206
90 X 30 ASTOR DECOR SQUARE سيراميك اسباني	CH01670215	90 X 30 ASTOR GREY RELIEVE سيراميك اسباني	CH01670207
120 X 60 Astor Grey بورسلان اسباني	CH01620031	90 X 30 ASTOR WHITE سيراميك اسباني	CH01670209
120 X 60 Astor Sand بورسلان اسباني	CH01620032	90 X 30 ASTOR WHITE RELIEVE سيراميك اسباني	CH01670210
120 X 60 Astor White بورسلان اسباني	CH01620033	90 X 30 ASTOR Sand سيراميك اسباني	CH01670212

البورسلان

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 3	أمتصاص الماء	$\geq 0,5\%$	$E < 0,5\%$
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	$\geq 1300N$	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	$35 N/mm^2$	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-7	(PEI): مقاومة تآكل السطح	مطلوبة	4
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي بين ٢٠ درجة إلى ١٠٠ درجة مئوية	مطلوبة	$< 9 \times 10^{-6} / ^\circ C$
UNE EN ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-12	متانة: دورة التجميد - الذوبان صلابة الخدش حسب (MOHS) وزارة الصحة والسلامة المهنية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس

V.2

اختلاف درجات الظل والجمال

EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	Length and width $\pm 0,6\%$ Straightness of sides $\pm 0,5\%$ Surfaces flatness $\pm 0,6\%$ Thickness $\pm 0,5\%$	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الاحماض عالية التركيز	اقل مستوى (ب)	LB - HB
UNE EN ISO 10545-14	مقاومة التصبغات	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس

السيراميك

EN-ISO 10545 / 3	أمتصاص الماء	مطلوبة	$E > 10\%$
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	مطلوبة	$\geq 600 N$
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	مطلوبة	$\geq 12 N/mm^2$