

البيانات التقنية

Ref : Different P – Argenta – AMAZONIA

بلاط بورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من 0,0 %

اسم الصنف : AMAZONIA

23X120 AMAZONIA REL ARGENT بورسلان اسباني	CHW1080231
23X120 AMAZONIA REL CREMA بورسلان اسباني	CHW1080232

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	Grupo Bla / E < 0,5 %	E < 0,5 %
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	مطلوبة	> 1300 N
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	مطلوبة	≥35 N/mm ²
UNE EN ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-12	متانة دورة التجمد والذوبان	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي بين ٢٠ درجة إلى ١٠٠ درجة مئوية	مبين من قبل الشركة المصنعة	< 9*10-6 / °C
	التصنيف الجمالي واختلافات الظل		V.3
UNE EN 67-101-92	صلابة الخدش حسب معيار (Mohs)	مطلوبة	5
UNE-EN 16165 Appendix C	الانزلاق	مطلوبة	Anti-slip Class 1
UNE-EN 16165 Appendix B		مطلوبة	Anti-slip R.10
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	Min. class 3	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	٩٠ % من البلاط خالي من العيوب	مضمنة
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الأحماض عالية التركيز	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس

تم الفحص من قبل إدارة الجودة - دي سي - الاسطح الخزفية

certificated IQNT management system



AENOR ISO 14001 environmental management



AENOR ISO 9001 registered company



CE Marking: 004CPR-PR/11-4-2013

