

ARGENTA



منزل
السيراميك

KURSAAL

بلاط جدران وأرضيات




Kursaal


مجموعة من بلاط البورسيلان مثالاً يحتذى به من خلال تحقيق مزيج غير عادي في بلاط البورسلين. إن التمثيل الصادق للجوهر الطبيعي للمادة التي ألهمتها، بالإضافة إلى الملمس واللمسة النهائية الناعمة، التي تتميز بخصائص مقاومة للانزلاق معتمدة من اختبارات معتمدة، تقدم وتحول في كيفية استخدام منتجات السيراميك. تم تصورها.

Kursaal

السماكة : 9 ملم



CHW1080020
Slate




CHW1080065
Rust



CHW1080062
Raven




CHW1080060
Neutral



CHW1080041
Rust



CHW1080038
Raven




CHW1080040
Ashen




CHW1080037
Slate



Rust



Raven



Ashen



Neutral



Slate

البيانات التقنية

بلاط بورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من 0,0 %

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المدققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	Grupo Bla / E < 0,5 %	E < 0,5 %
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	مطلوبة	> 1300 N
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	مطلوبة	≥35 N/mm ²
UNE EN ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-12	متانة دورة التجمد والذوبان	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي بين ٢٠ درجة إلى ١٠٠ درجة مئوية	مبين من قبل الشركة المصنعة	< 9*10 ⁻⁶ / °C
	التصنيف الجمالي واختلافات الظل		V.2
UNE EN 67-101-92	صلابة الخدش حسب معيار (Mohs)	مطلوبة	5
UNE-EN 16165 Appendix C		مطلوبة	Anti-slip Class 3
UNE-EN 16165 Appendix B		مطلوبة	Anti-slip R.11
UNE-EN 16165 Appendix A		مطلوبة	Anti-slip Class C
DCOF AcuTest ANSI Standard	الانزلاق	مطلوبة	Anti-slip Dcof (>0.42)
BS 7976-2:2002 PENDULUM		مطلوبة	+36 Low slip potential
AS 4586-2003		مطلوبة	Anti-slip P4
EN ISO 10545-6	مقاومة التآكل العميق	مطلوبة	≤175 mm ³
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	Min. class 3	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	٩٠٪ من البلاط خالي من العيوب	مضمونة
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الأحماض عالية التركيز	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس

تم الفحص من قبل إدارة الجودة - دي سي - الاسطح الخزفية



ARGENTA

المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء. 8001222230

الواتساب. +966112735290

البريد الإلكتروني. customer-care@marketing-home.com