

البيانات التقنية

Ref : TDS - GRUPO BIII

بلاط بورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من ٠,٠٪

اسم الصنف : **BERET**

بورسلان اسباني 15 X 5 BERET NIGHT BLUE MATT	CH01450586	بورسلان اسباني 15 X 5 BERET SILVER	CH01450581	بورسلان اسباني 12X12 BERET SILVER MATT	CH01450618
بورسلان اسباني 15 X 5 BERET TEA	CH01450587	بورسلان اسباني 15 X 5 BERET SILVER MATT	CH01450582	بورسلان اسباني 12X12 BERET STEEL MATT	CH01450619
بورسلان اسباني 15 X 5 BERET MOSS MATT	CH01450588	بورسلان اسباني 15 X 5 BERET STEEL	CH01450583	بورسلان اسباني 12X12 BERET NIGHT BLUE MATT	CH01450620
بورسلان اسباني 15 X 5 BERET MOSS	CH01450589	بورسلان اسباني 15 X 5 BERET STEEL MATT	CH01450584	بورسلان اسباني 12X12 BERET TEA MATT	CH01450621
بورسلان اسباني 15 X 5 BERET TEA MATT	CH01450596	بورسلان اسباني 15 X 5 BERET NIGHT BLUE	CH01450585	بورسلان اسباني 12X12 BERET MOSS MATT	CH01450622

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	≥0,5%	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	≥700N	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	Media ≥ 35 N/mm ² Min ≥ 32 N/mm ² E < 7,5 mm	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 12	مقاومة الصقيع	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي	مطلوبة	5,9 x 10-6 °C-1
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	اقل مستوى (٣)	مستوى (٥)
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	Length and width ±0,5% / ±2,0mm Rectangularity ±0,5% (±2mm) Straightness of sides ±0,3% / ±1,5mm Surfaces flatness ±0,5% (±2mm) Thickness ±5% / ±0,5mm	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الاحماض عالية التركيز	اقل مستوى (ب) Min. B	A/LA