

السيراميك BERET السيراميك المخاط على المنافية ا

5 x 15 cm













هذه المجموعة هي خيار مثالي لإنشاء تصميم داخلي رائع ومميز. تأتي بألوان متعددة تناسب جميع الأذواق. تتميز بحجمها الصغير، مما يتيح لك تنسيقها بأشكال وتصاميم متنوعة. يمكنك تحقيق ترتيبات مبتكرة وإضافة لمسة من الجمال والأناقة إلى أي مساحة. بالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه المجموعة بلمسة نهائية متعددة تشمل اللامع والمطفي.



SILVER MATT





























BERET













BERET

مجموعة من البورسلان ذات نظرة جديدة على عملية إنتاج البلاط، ذات جمالية عالية وظيفية تتيح حلولاً لا حدود لها للمساحات يتيح محتواها الجمالي والوظيفي العالي حلولاً لا حدود لها للمساحات الداخلية والخارجية.











MOSS MATT




SILVER MATT CH01450618



STEEL MATT
CH01450619







البيانات التقنية

Ref: TDS - GRUPO BIII

بلاط بورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من ٠,٥٪

القيمة المحققة	القيمة المطلوبة	الخصائص	الرقم المرجعي لمعيار الاختبار
مطابق للمواصفات والمقايس	≥0,5%	إمتصاص الماء	EN-ISO 10545 / 3
مطابق للمواصفات والمقايس	≥700N	قوة التحطم	EN-ISO 10545 / 4
مطابق للمواصفات والمقايس	Media ≥ 35 N/mm² Min ≥ 32 N/mm² E < 7,5 mm	قوة الانحناء	EN-ISO 10545 / 4
مطابق للمواصفات والمقايس	مطلوبة	مقاومة التشقق	EN-ISO 10545 / 11
مطابق للمواصفات والمقايس	مطلوبة	مقاومة الصقيع	EN-ISO 10545 / 12
مطابق للمواصفات والمقايس	مطلوبة	مقاومة الصدمات الحرارية	ISO 10545-9
5,9 x 10-6 °C-1	مطلوبة	التمدد الحراري الخطي	UNE EN ISO 10545-8
مستوی (۵)	اقل مستوی (۳)	مقاومة البقع	EN-ISO 10545 / 14
مطابق للمواصفات والمقايس	Length and width ±0,5% / ±2,0mm Rectangularity ±0,5% (±2mm) Straightness of sides ±0,3% / ±1,5mm Surfaces flatness ±0,5% (±2mm) Thickness ±5% / ±0,5mm	جودة السطح	EN-ISO 10545 / 2
A/LA	اقل مستوی (ب) Min. B	مقاومة الاحماض عالية التركيز	UNE EN ISO 10545-13



المملكة العربية السعودية

العناية بالعملاء. 8001222230 الواتساب. 966112735290 البريد الالكتروني. customer-care@marketing-home.com

https://www.ceramichome.com.sa