

البيانات التقنية

Ref : Windsor - Data Sheet

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من 0,0 %

اسم الصنف : Windsor

المقاسات : 120x120 - 120x60 - 90x90 سم
السماكة : 9 ملم

90 X 90 Windsor Black Nplus بورسلان اسباني	CH01260652
120 X 60 Windsor Black Nplus بورسلان اسباني	CH01260662
60X120 WINDSOR WHITE MATT بورسلان اسباني	CH01260682
120X120 .WINDSOR BLACK NPLUS RECT بورسلان اسباني	CH01260687
60X120 WINDSOR WHITE SHINE بورسلان اسباني	CH01670189

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 2	الطول والعرض	مطلوبة	± 0,4 mm ± 0,05 %
EN-ISO 10545 / 2	السماكة	مطلوبة	± 0,3 mm ± 3,0 %
EN-ISO 10545 / 2	القوة الجانبية	مطلوبة	± 0,5 mm ± 0,1 %
EN-ISO 10545 / 2	التعادم	مطلوبة	± 0,8 mm ± 0,1 %
EN-ISO 10545 / 2	لياقة السطح	مطلوبة	± 1,7 mm ± 0,14%
EN-ISO 10545 / 2	الانحناء الجانبي	مطلوبة	± 1,7 mm ± 0,14%
EN-ISO 10545 / 2	الحواف المنحرفة	مطلوبة	± 1,7 mm ± 0,14%
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	مطلوبة	≥1300N
EN-ISO 10545 / 4	عوامل التمزق	مطلوبة	35 N/mm ²
UNE - EN - ISO 10545-9	مقاومة الصدمات الحرارية	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-12	متانة: دورة التجميد والذوبان	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	مطلوبة	CLASS - 5
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة التركيز العالي للأحماض	اقل مستوى (ل ب)	GHB