

البيانات التقنية

بلاط بورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من 0,0 %

اسم الصنف : THOLOS

120 X 60 Tholos Gold Polished Rect بورسلان اسباني	CHW1080030
120 X 120 Tholos White Polished Rect بورسلان اسباني	CHW1080042
120 X 120 Tholos Gold Polished Rect بورسلان اسباني	CHW1080043
120 X 120 Tholos White Matt Rect بورسلان اسباني	CHW1080046
120 X 60 Tholos White Satin بورسلان اسباني	CHW1080129
75 X 75 Tholos White Satin بورسلان اسباني	CHW1080130
120 X 60 Tholos Gold Satin بورسلان اسباني	CHW1080131
75 X 75 Tholos Gold Satin بورسلان اسباني	CHW1080132
75X150 THOLOS WHITE بورسلان اسباني	CHW1080223

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المدققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	Grupo Bla / E < 0,5 %	E < 0,5 %
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	مطلوبة	> 700 N > 1300 N
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$
UNE EN ISO 10545-12	متانة: دورة التجميد والذوبان	مطابقة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN 67-101-92	صلابة الخدش حسب الموس	المستوى 4	المستوى 4
UNE EN ISO 10545-8	التمدد الحراري الخطي بين ٢٠ درجة إلى ١٠٠ درجة مئوية	مبين من قبل الشركة المصنعة	< 9*10-6 / °C
التصنيف الجمالي واختلافات الظل		V.2	
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	المستوى 3	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	دقيقة. ٩٠ % من البلاط خالي من العيوب	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE-EN 16165 Appendix C	مقاومة الانزلاق	الفئة الاولى	Anti-slip Class 0
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الاحماض على التركيز	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس

تم الفحص من قبل إدارة الجودة - دي سي - الاسطح الخزفية