

## البيانات التقنية

Ref : OPERA - Data Sheet

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من 0,0 %

اسم الصنف : OPERA

المقاسات : 120x120 سم  
السماكة : 9 ملم

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| CH01260680 | OPERA WHITE NPLUS RECT .120X120 بورسلان إسباني |
| CH01260681 | OPERA WHITE RECT .120X120 بورسلان إسباني       |

| الرقم المرجعي لمعيار الاختبار | الخصائص                       | القيمة المطلوبة   | القيمة المحققة                   |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| EN-ISO 10545 / 2              | الطول والعرض                  | مطلوبة            | $\pm 0,4 \text{ mm} \pm 0,05 \%$ |
| EN-ISO 10545 / 2              | السماكة                       | مطلوبة            | $\pm 0,3 \text{ mm} \pm 3,0 \%$  |
| EN-ISO 10545 / 2              | القوة الجانبية                | مطلوبة            | $\pm 0,5 \text{ mm} \pm 0,1 \%$  |
| EN-ISO 10545 / 2              | التعامد                       | مطلوبة            | $\pm 0,8 \text{ mm} \pm 0,1 \%$  |
| EN-ISO 10545 / 2              | لياقة السطح                   | مطلوبة            | $\pm 1,7 \text{ mm} \pm 0,14\%$  |
| EN-ISO 10545 / 2              | الانحناء الجانبي              | مطلوبة            | $\pm 1,7 \text{ mm} \pm 0,14\%$  |
| EN-ISO 10545 / 2              | الحواف المنحرفة               | مطلوبة            | $\pm 1,7 \text{ mm} \pm 0,14\%$  |
| EN-ISO 10545 / 4              | قوة التحطم                    | مطلوبة            | $\geq 1300 \text{ N}$            |
| EN-ISO 10545 / 4              | عوامل التمزق                  | مطلوبة            | $35 \text{ N/mm}^2$              |
| UNE - EN - ISO 10545-9        | مقاومة الصدمات الحرارية       | مطلوبة            | مطابق للمواصفات والمقاييس        |
| UNE EN ISO 10545-12           | متانة: دورة التجميد والذوبان  | مطلوبة            | مطابق للمواصفات والمقاييس        |
| EN-ISO 10545 / 11             | مقاومة التشقق                 | مطلوبة            | مطابق للمواصفات والمقاييس        |
| EN-ISO 10545 / 14             | مقاومة البقع                  | مطلوبة            | CLASS - 5                        |
| UNE EN ISO 10545-13           | مقاومة التركيز العالي للأحماض | اقل مستوى ( ل ب ) | GHB                              |
|                               | الزاوية الحرجة للانزلاق       |                   | R9                               |