

## البيانات التقنية

Ref : CTAG – LUX NORTHON

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من 0,0%  
البورسلان المعدل

اسم الصنف : **Northon**

بورسلان إسباني 119 X 119 Northon Light Grey Pul Rect	CH01670102
بورسلان إسباني 119 X 119 Northon Grey Pul Rect	CH01670110
بورسلان إسباني 119 X 119 Northon Almond Pul Rect	CH01670111
بورسلان إسباني 119 X 59 Northon Light Grey Pul Rect	CH01670112
بورسلان إسباني 119 X 59 Northon Grey Pul Rect	CH01670114
بورسلان إسباني 119 X 59 Northon Almond Pul Rect	CH01670115

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	0, % ≤ E ≤ 3%	E < 0,5%
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	≥ 1100 N	≥ 1300 N
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	≥ 23 N/mm <sup>2</sup>	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
UNE EN ISO 10545-12	متانة: دورة التجميد والذوبان	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	مطابق للمواصفات والمقاييس
ISO 10545-7	مقاومة التآكل السطحي	1 - 5	يعتمد على النوع
التصنيف الجمالي واختلافات الظل			
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	أقل مستوى ( ٣ ) Min. class 3	V2
UNE EN ISO 10545-13	مقاومة الأحماض عالية التركيز	أقل مستوى ( ل ب ) Min. LB	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-13	المواد الكيميائية المنزلية وأملح حمامات السباحة	أقل مستوى ( ب ) Min. B	مطابق للمواصفات والمقاييس
UNE EN ISO 10545-13	تركيز منخفض من القلويات	أقل مستوى ( ل ب ) Min. LB	مطابق للمواصفات والمقاييس