

## البيانات التقنية

Ref : Onix - Data Sheet

بلاط البورسلان مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من 0,0 %

اسم الصنف : Onix

المقاسات : 120x120 - 120x60 - 90x45 - 90x90 - 75x75 سم  
السماكة : 9 ملم

|                                                |            |                                          |            |
|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|
| 75 X 75 Onix Beige Matt بورسلان اسباني         | CH01260646 | 90 X 90 Onix Blanco Nplus بورسلان إسباني | CH01260556 |
| 120 X 60 Onix Blanco Nplus بورسلان إسباني      | CH01260654 | 90 X 90 Onix Beige Nplus بورسلان إسباني  | CH01260557 |
| 120 X 60 Onix Beige Nplus بورسلان إسباني       | CH01260655 | 75 X 75 Onix Blanco Nplus بورسلان إسباني | CH01260566 |
| 120 X 60 Onix Beige Matt بورسلان إسباني        | CH01260656 | 75 X 75 Onix Beige Nplus بورسلان إسباني  | CH01260567 |
| 120 X 60 Onix Blanco Matt بورسلان إسباني       | CH01260657 | 90 X 45 Onix Beige Nplus بورسلان إسباني  | CH01260587 |
| 120X120 .ONIX BLANCO NPLUS RECT بورسلان اسباني | CH01260676 | 90 X 45 Onix Blanco Nplus بورسلان إسباني | CH01260588 |
| 120X120 .ONIX BLANCO RECT بورسلان اسباني       | CH01260677 | 90 X 90 Onix Beige Matt بورسلان إسباني   | CH01260635 |
| 120X120 .ONIX BEIGE NPLUS RECT بورسلان اسباني  | CH01260678 | 90 X 90 Onix Blanco Matt بورسلان إسباني  | CH01260636 |
| 120X120 .ONIX BEIGE RECT بورسلان اسباني        | CH01260679 | 75 X 75 Onix Blanco Matt بورسلان اسباني  | CH01260645 |

| الرقم المرجعي لمعيار الاختبار | الخصائص                       | القيمة المطلوبة   | القيمة المحققة                     |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| EN-ISO 10545 / 2              | الطول والعرض                  | مطلوبة            | $\pm 0,4 \text{ mm}$ $\pm 0,05 \%$ |
| EN-ISO 10545 / 2              | السماكة                       | مطلوبة            | $\pm 0,3 \text{ mm}$ $\pm 3,0 \%$  |
| EN-ISO 10545 / 2              | القوة الجانبية                | مطلوبة            | $\pm 0,5 \text{ mm}$ $\pm 0,1 \%$  |
| EN-ISO 10545 / 2              | التعامد                       | مطلوبة            | $\pm 0,8 \text{ mm}$ $\pm 0,1 \%$  |
| EN-ISO 10545 / 2              | لياقة السطح                   | مطلوبة            | $\pm 1,7 \text{ mm}$ $\pm 0,14\%$  |
| EN-ISO 10545 / 2              | الانحناء الجانبي              | مطلوبة            | $\pm 1,7 \text{ mm}$ $\pm 0,14\%$  |
| EN-ISO 10545 / 2              | الحواف المنحرفة               | مطلوبة            | $\pm 1,7 \text{ mm}$ $\pm 0,14\%$  |
| EN-ISO 10545 / 4              | قوة التحطم                    | مطلوبة            | $\geq 1300 \text{ N}$              |
| EN-ISO 10545 / 4              | عوامل التمزق                  | مطلوبة            | $35 \text{ N/mm}^2$                |
| UNE - EN - ISO 10545-9        | مقاومة الصدمات الحرارية       | مطلوبة            | مطابق للمواصفات والمقاييس          |
| UNE EN ISO 10545-12           | متانة: دورة التجميد والذوبان  | مطلوبة            | مطابق للمواصفات والمقاييس          |
| EN-ISO 10545 / 11             | مقاومة التشقق                 | مطلوبة            | مطابق للمواصفات والمقاييس          |
| EN-ISO 10545 / 14             | مقاومة البقع                  | مطلوبة            | CLASS - 5                          |
| UNE EN ISO 10545-13           | مقاومة التركيز العالي للأحماض | أقل مستوى ( ل ب ) | GHB                                |