

البيانات التقنية

المعيار: UNE/EN 14411:2016
بلاط السيراميك مضغوط وجاف امتصاص الماء اقل من ٠,٥%
البورسلان المعدل .

إسم الصنف : **MHSA BEREN**
الألوان و المقاسات :

CH01430045	898x898 ملم	BLACK
CH01430044	898x898 ملم	COAL
CH01430042	898x898 ملم	BISCUIT
CH01430043	898x898 ملم	GREIGE
CH01430040	898x898 ملم	DARK GREY
CH01430041	898x898 ملم	LIGHT GREY

السماكة: 9 ملم

الرقم المرجعي لمعيار الاختبار	الخصائص	القيمة المطلوبة	القيمة المحققة
EN-ISO 10545 / 3	إمتصاص الماء	Grupo Bla / E < 0,5 %	E < 0,5 %
EN-ISO 10545 / 4	قوة التحطم	> 1300 N	> 2500 N
EN-ISO 10545 / 4	قوة الانحناء	> 35 N/mm ²	> 52 N/mm ²
EN-ISO 10545 / 6	مقاومة التآكل العميق	< 175 mm ³	≤ 139 mm ³ Complies with
EN-ISO 10545 / 11	مقاومة التشقق	مطلوبة	Complies with
EN-ISO 10545 / 12	مقاومة الصقيع	مطلوبة	Complies with
EN-ISO 10545 / 13	المقاومة الكيميائية : الأحماض والقلويات	مبين من قبل الشركة المصنعة	GLA/GHA Complies with
EN-ISO 10545 / 13	المقاومة الكيميائية : منتجات التنظيف المنزلية وأملاح حمامات السباحة	Min. GB	GA
EN-ISO 10545 / 14	مقاومة البقع	Min. Clase 3	Clase 5
EN-ISO 10545 / 2	جودة السطح	دقيقة. ٩٥٪ من البلاط خالي من العيوب	مضمونة
UNE ENV 12633	مقاومة الانزلاق (اختبار بندول)	الفئة الاولى	الفئة الاولى
DIN 51130	الزاوية الحرجة للانزلاق (المنصة المائلة)	R9	R9 - طبيعي
DIN 51097	الزاوية الحرجة للانزلاق (المناطق الرطبة للمشي حافي القدمين)	فئة أ - Class A	فئة أ - Class A
UNE EN 13501-1:2002	اختبار رد فعل النار		A1 / A1FL
المركبات العضوية المتطايرة VOC -	لاتطلق العناصر المتطايرة		

تمت المعاينة من قبل إدارة الجودة : LVG CERAMIC SURFACES